

produktinformation

tesa® 4939

Avtagbar d/s PET-väv, differentierat gummibaserat häftämne

tesa® 4939 är en dubbelhäftande golvläggningstejp. Produkten har en bärare av stark PET-väv kombinerat med ett differentierat gummiadhesiv.

Det specialframtagna klistret på den öppna sidan kombinerar hög inledande limning som kan tas bort från de flesta vanliga underlagen inom 14 dagar utan att lämna rester. (Ska testas vid varje tillfälle innan användning!)

Huvudanvändning

Tillfällig golvläggning på mässor, utställningar, möten och renovering

Tekniska data

▪ Bärare material	Väv	▪ Brottöjning	40 %
▪ Färg	Vit	▪ Brottstyrka	50 N/cm
▪ Total tjocklek	250 µm	▪ Typ av liner	Glassine
▪ Typ av häftämne	Syntetgummi	▪ Liner färg	Brun

Häftförmåga på

▪ Stål (omedelbart)	5.0 N/cm	▪ Stål (efter 14 dagar)	5.5 N/cm
▪ Stål (liner sida omedelbart)	7.5 N/cm	▪ Stål (liner sida efter 14 dagar)	8.0 N/cm
▪ PE (omedelbart)	2.5 N/cm	▪ PE (efter 14 dagar)	2.0 N/cm
▪ PE (liner sida omedelbart)	4.5 N/cm	▪ PE (liner sida efter 14 dagar)	5.0 N/cm
▪ PP (omedelbart)	4.5 N/cm	▪ PP (efter 14 dagar)	2.5 N/cm
▪ PP (liner sida omedelbart)	6.5 N/cm	▪ PP (liner sida efter 14 dagar)	5.0 N/cm

Egenskaper

▪ Temperatur beständighet kort-tid	80 °C	▪ Kemikal beständighet	●●●
▪ Temperatur beständighet från	40 °C	▪ Statisk skjuvstyrka vid 23°C	●●●●
▪ Tack	●●●●	▪ Statisk skjuvstyrka vid 40°C	●●●
▪ Ålders beständighet (UV)	●●	▪ Statisk skjuvstyrka vid 70°C	●●
▪ Fuktbeständighet	●●●	▪ Fogging	●●●●

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04939>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.